УДК 621.74 + 669.018

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ВЫСОКОДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ КАРБИДА ТИТАНА ИЗ СМЕСЕЙ ПОРОШКОВ В РАСПЛАВЕ АЛЮМИНИЯ

© 2013 г. **А. Р. Луц, А. П. Амосов, А. А. Ермошкин, А. А. Ермошкин, К. В. Никитин, И. Ю. Тимошкин**

Самарский государственный технический университет (СамГТУ)

А. Р. Луц – канд. техн. наук, доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы СамГТУ (443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, гл. корп.). Тел.: (846) 333-37-21. E-mail: alya_luts@mail.ru.

А. П. Амосов – докт. физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ. Тел./факс: (846) 242-28-89. E-mail: mvm@samgtu.ru.

Анд. А. Ермошкин – ассистент той же кафедры. E-mail: ermandr@ya.ru.

Ант. А. Ермошкин – аспирант той же кафедры. E-mail: nerev89@ya.ru.

К. В. Никитин – канд. техн. наук, доцент кафедры литейных и высокоэффективных технологий СамГТУ. Тел.: (846) 242-22-68. E-mail: kvn-6411@mail.ru.

И. Ю. Тимошкин – канд. техн. наук, ст. преподаватель той же кафедры. E-mail: ivan-mns@mail.ru.

Исследован процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) частиц карбида титана в расплаве алюминия из смеси порошков титана и углерода с добавлением в нее порошков хлоридсодержащего флюса, алюминия или галоидной соли (Na_2TiF_6) при изготовлении композиционного сплава Al–10%TiC. Показано, что использование этих добавок позволяет уменьшить размер синтезируемых частиц карбидной фазы TiC до ультрадисперсного (0,17–0,35 мкм) и наноразмерного (менее 0,1 мкм) уровней.

Ключевые слова: порошки, титан, углерод, алюминий, расплав, флюс, галоидная соль, самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), карбид титана, модификатор, композиционный сплав.

The process of self-propagating high-temperature synthesis (SHS) of titanium carbide particles in aluminum melt containing the mixture of titanium and carbon powders with addition of chloride-containing flux, aluminum or halide salt (Na_2TiF_6) powders in it has been investigated in producing Al–10%TiC composite alloy. The use of the additives is shown to allow diminishing the size of synthesized TiC carbide phase particles to ultrafine (0,17–0,35 μm) and nanosized (less than 0,1 μm) levels.

Key words: powders, titanium, carbon, aluminum, melt, flux, halide, self-propagating high-temperature synthesis (SHS), titanium carbide, nucleation catalyst, composite alloy.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы повышенный интерес проявляется к алюминиевым сплавам, армированным частицами высокодисперсной фазы карбида титана (TiC). Такие материалы при небольшом содержании армирующей фазы могут применяться в качестве эффективных модифицирующих лигатур алюминиевых сплавов, а при повышенном ее количестве – в качестве дискретно-упрочненных алюмоматричных композиционных материалов с высоким уровнем физико-механических и эксплуатационных свойств [1–3].

Дискретно-армированные композиты системы Al–TiC могут изготавливаться различными методами как порошковой металлургии, так и литья, но лучшими технологиями их получения признаны жидкофазные способы [2, 4], так как они приводят к образованию сильной межфазной связи,

необходимой для высоких механических свойств композитов, и позволяют использовать стандартное литейное оборудование, что привлекательно с экономической точки зрения. Жидкофазное соединение компонентов композиционных сплавов может осуществляться как введением готовых армирующих частиц в матричный расплав (ex-situ), например механическим замешиванием, так и за счет проведения химической реакции синтеза упрочняющих частиц непосредственно в расплаве (in-situ). В последнем случае обеспечиваются более плотный контакт и хорошая связь (адгезия) между фазами композиционного сплава, так как они не вносятся извне с поверхностями, обычно загрязненными оксидами и адсорбированными газами и влагой, а образуются непосредственно в объеме расплава, а следовательно, не контактируют с атмосферой, не содержат влаги и имеют свежие чистые поверхности.

Среди жидкофазных методов *in-situ* своей простотой, энергосбережением и производительностью выделяется процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) упрочняющих частиц из смеси порошков, вводимой в расплав [5–7]. В работах [6, 7] была показана принципиальная возможность применения СВС в расплаве алюминия для получения композиционного сплава Al–TiC с массовой долей 10–15 % армирующей фазы TiC и размером частиц 2–4 мкм.

Представляет несомненный интерес разработка приемов повышения дисперсности армирующей фазы, так как уменьшение размеров частиц TiC должно приводить к увеличению модифицирующей способности и повышению уровня свойств композиционного сплава Al–TiC. Процессы СВС предоставляют большие возможности для регулирования размеров и морфологии синтезируемых керамических частиц [8].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В данной работе проведение процесса синтеза TiC в расплаве алюминия основывалось на использовании экзотермической реакции образования стехиометрического карбида титана из исходной СВС-смеси порошков титана и углерода:

Для исследования влияния дисперсности исходный порошок титана марки ТПП-7 (чистота 97,9 %, исходный размер частиц ≤ 240 мкм) рассеивался на 3 фракции (0–45, 45–100 и 100–240 мкм), каждая из которых смешивалась с углеродом техническим марки П-701 (чистота 99,7 %, исходный размер частиц $\leq 0,15$ мкм) в соответствии с уравнением реакции (1). Базовый состав для одной плавки 200 г композиционного сплава Al–10%TiC был следующим: 20 г смеси порошков титана (16 г) и углерода (4 г), а также отдельно 180 г чушкового алюминия А7 (для создания расплава в тигле). Для исследования влияния флюса в исходную СВС-смесь порошков (20 г) добавлялся флюс МХЗ (30–35 % NaCl, 52–57 % KCl, 10–13 % Na_2SiF_6) в количестве 0,1, 0,5 или 2,0 % от массы плавки (200 г), образуя СВС-шихту.

В некоторые шихты вводился также порошок алюминия марки ПА-4 (чистота 98,00 %, размер частиц ≤ 140 мкм) в количестве 5, 10 или 15 % от массы

(20 г) исходной СВС-смеси. В других исходных СВС-смесях часть элементного металлического порошка Ti (10, 20 или 30 %) заменялась на титаносодержащую галоидную соль Na_2TiF_6 (массовая доля основного вещества не менее 99,0 %) в количестве, равноценном по содержанию титана, чтобы в сумме содержание Ti в металлическом порошке и соли составляло 16 г (в такие смеси флюс МХЗ не добавлялся).

Порошковую композицию подвергали предварительной сушке при температуре 100–110 °С в течение 2–3 ч, необходимой для удаления влаги, адсорбированной на поверхности порошков. Затем производили смешивание и одновременно размол исходных порошков шихты в барабане шаровой мельницы с числом оборотов вала 105 об/мин в течение 1 ч.

Навески (порции) шихты примерно по 6–8 г заворачивали в алюминиевую фольгу толщиной 50–100 мкм и поочередно вводили в расплав алюминия марки А7 при температуре 900 °С. Каждую навеску держали под зеркалом расплава до начала активной СВС-реакции образования карбида титана, сопровождающейся искро- и газовыделением. При этом расплав тщательно перемешивали. После окончания синтеза от последней навески расплав выдерживали 5 мин, перемешивали и заливали в вафельную чугунную изложницу.

Изготовление металлографических шлифов проводили на шлифовально-полировальной машине Полилаб П12МА с приставкой для работы в автоматическом режиме. Применяли алмазные суспензии Ака-топо дисперсностью 6, 3 и 1 мкм. Для оценки микроструктуры выполняли травление образцов раствором 50%HF + 50%HNO₃ в течение 10–15 с. Металлографический анализ осуществляли на растровом электронном микроскопе Jeol JSM-6390A. Элементный химический состав определяли методом микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) на этом же микроскопе с использованием приставки Jeol JED-2200. Концентрацию компонентов вычисляли как среднее значение из 4–5 локальных измерений на различных участках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования процесса СВС высокодисперсных частиц карбида титана в расплаве алюминия изучалось влияние следующих факторов:

- 1) количество флюса MX3;
- 2) дисперсность порошка титана марки ТПП-7;
- 3) добавка в исходную шихту порошка алюминия марки ПА-4;
- 4) использование в составе исходной СВС-смеси галоидной соли Na_2TiF_6 .

1. Изучение влияния добавок флюса в исходную порошковую шихту

Воздействие флюсов частично исследовано в работах [6, 7, 9], где было показано, что применение натриевого криолита Na_3AlF_6 благоприятно сказывается как на прохождении СВС-реакции (1) в расплаве алюминия, так и на смачивании частиц TiC расплавом.

Однако при прочих равных условиях расплавленные хлориды лучше смачивают твердые (и, очевидно, жидкие) поверхности, нежели фториды соответствующих металлов [3]. По возрастанию степени смачивания твердой поверхности

фториды и хлориды щелочных металлов располагаются в следующем порядке: LiF (LiCl) $\rightarrow$ NaF (NaCl) $\rightarrow$ KF (KCl). Поэтому в данной работе в качестве объекта исследования был выбран комплексный хлоридсодержащий флюс MX3 состава: 30–35 % NaCl , 52–57 % KCl , 10–13 % Na_2SiF_6 . Предварительные термодинамические исследования показали, что в системе Al-Ti-C-MX3 высока вероятность образования большого количества легколетучих продуктов распада флюса, присутствие которых может оказать значительные рафинирующее и модифицирующее воздействия [10].

Микроструктура образцов композиционно-го сплава $\text{Al-10\%TiC}$ с добавлением 0,1, 0,5, 1,0 и 2,0 % флюса MX3 от массы плавки представлена на рис. 1. Основной армирующей фазой являются мелкие равноосные частицы TiC округлой формы. С повышением количества флюса увеличивается присутствие более грубой побочной фазы игольчатой формы, которая, по данным МРСА, представляет собой интерметаллид Al_3Ti . В то же вре-

Рис. 1. Микроструктура композита $\text{Al-10\%TiC}$, синтезированного с добавлением различного количества флюса MX3
а, б – 0,1 %; в, г – 0,5 %; д, е – 1,0 %; ж, з – 2,0 %

Рис. 2. Гистограммы распределения по размеру частиц TiC, синтезированных с использованием флюса MX3 в количестве 0,1 % (а) и 0,5 % (б)

мая фаза карбида титана при увеличении содержания флюса все более представляет собой не изолированные друг от друга единичные дисперсные частицы, а спекшиеся агломераты из неразъединившихся карбидных частиц. Очевидно, подобная форма – следствие повышения реакционной способности компонентов и чрезвычайно быстрой СВС-реакции в расплаве, происходящей под воздействием большого количества флюса.

На рис. 2 представлены результаты статистической обработки включений керамической фазы TiC образцов, полученных с различным содержанием флюса (D – средний размер частиц TiC, мкм; n – распределение частиц по размеру, %). Наименьший размер частиц (480 нм) получен при минимальном добавлении флюса. Принимая во внимание, что наличие интерметаллидной фазы явля-

ется нежелательным в композиционном материале Al–10%TiC, а также учитывая размер образовавшихся частиц TiC, оптимальной следует признать добавку 0,1 % MX3. Именно это количество флюса использовалось в последующих экспериментах.

2. Изучение влияния дисперсности исходной порошковой шихты

В данной работе с целью исключения воздействия примесей, присутствующих в разном количестве в различных марках порошка, использовался порошок титана только одной марки ТПП-7, который рассеивался на 3 фракции: 0–45, 45–100 и 100–240 мкм. Структура полученных образцов представлена на рис. 3. Следует отметить, что все 3 образца характеризуются приблизительно

Рис. 3. Микроструктура композита Al–10%TiC, синтезированного с использованием порошка титана различной дисперсности а, б – 0÷45 мкм; в, г – 45÷100 мкм; д, е – 100÷240 мкм

одинаковой степенью распределения керамических частиц TiC, не совсем однородной, но все же без образования крупных и плотных скоплений, структурой. К тому же при более крупном увеличении нетрудно заметить большое количество «лунок», сформировавшихся на поверхности образцов, очевидно в результате выпадения мелких включений карбида титана в процессе полирования и травления, что позволяет предположить наличие большего числа частиц внутри образца. Что касается размерного фактора, то наиболее благоприятная структура с размером частиц TiC от 250 до 1300 нм получена при использовании порошка титана самой крупной фракции (рис. 4).

Очевидно, данный факт связан с тем, что крупные частицы порошка титана ТПП-7, имеющего пористую структуру, беспрепятственно «поглощают» и насыщаются расплавленным алюминием и далее легко разрушаются на множество мелких частиц Ti, каждая из которых вступает в реакцию с углеродом с образованием в результате карбидной фазы. У титана более мелких фракций частицы, во-первых, склонны к образованию агломератов, что затрудняет их взаимодействие с расплавом алюминия, и, во-вторых, вследствие малых размеров они быстрее образуют карбидную фазу, которая из-за локальных повышенных температур в зоне реакции успевает укрупниться.

3. Изучение влияния добавок порошка алюминия в исходную порошковую шихту

В работах [11, 12] по исследованию горения шихт Ti + C + xAl отмечается, что повышение содержания массовой доли Al-порошка в исходной

шихте с 10 до 40 % приводит к снижению температуры горения и значительному уменьшению размера частиц карбида титана, а также изменению их формы – с блочной на октаэдрическую. Объясняется это тем, что алюминий, расплавляясь, облегчает процесс диффузии частиц углерода и титана в расплаве; кроме того, присутствие расплавленного алюминия вокруг частицы TiC подавляет тенденцию к росту карбидной фазы.

В работе [7] были проведены термодинамические расчеты для синтеза сплава Al–10%TiC при его начальных температурах 1173 и 1273 К и разных соотношениях Ti : C в шихте, а также с введением Al-порошка в шихту и без него. Согласно результатам расчетов, наличие в шихте алюминия ведет к значительному снижению (более чем на 200 К) адиабатической температуры ($T_{ад}$) системы Al–10%TiC. Добавление порошка углерода свыше стехиометрического соотношения хотя и повышает $T_{ад}$, однако приводит к образованию нежелательной для композиционного сплава фазы Al_4C_3 .

С учетом этого анализа были исследованы образцы с добавлением в исходную шихту 5, 10 и 15 % порошка алюминия. Микроструктура полученных образцов представлена на рис. 5, а гистограмма распределения частиц TiC по размеру – на рис. 6.

Существенно заметного изменения формы частиц карбидной фазы не выявлено. Наименьший размер частиц (170–350 нм) получен в сплаве с добавлением 5 % порошка алюминия, тогда как большее его количество приводит лишь к укрупнению карбидной фазы и способствует образованию агломератов. Отмеченную закономерность можно связать с тем, что вследствие понижения температуры увеличивается вязкость расплава и затрудняется процесс распределения в нем уже

Рис. 4. Гистограммы распределения по размеру частиц фазы TiC, синтезированных с использованием порошка титана двух фракций: 0–45 мкм (а) и 100–240 мкм (б)

Рис. 5. Микроструктура композита Al-10% TiC, синтезированного с использованием добавок порошка алюминия в исходную порошковую шихту
а, б – 5 %; в, г – 10 %; д, е – 15 %

образовавшихся частиц карбидной фазы. При небольшой добавке порошка Al или его отсутствии температура в местах нахождения шихты и протекания экзотермической реакции обеспечивает местные локальные разогревы, которые снижают вязкость расплава, повышают смачиваемость целевой фазы и, как следствие, увеличивают равномерность ее распределения в расплаве при перемешивании.

4. Использование в составе исходной СВС-смеси галоидной соли Na_2TiF_6

Во многих СВС-процессах практикуется использование различных соединений галоидных

солей для получения тугоплавких наноразмерных порошков [8]. В данной работе было изучено влияние добавки галоидной соли Na_2TiF_6 в исходную СВС-смесь вместо части металлического Ti (10, 20 или 30 %). На **рис. 7** представлены микроструктуры полученных при этом образцов композиционного сплава. Видно, что синтезированные частицы карбида титана имеют размер не более 180 и 130 нм при замене 10 и 20 % металлического Ti соответственно. При дальнейшем увеличении содержания Na_2TiF_6 (до 30 % замены) происходит уменьшение размера карбидной фазы до значений менее 100 нм. При этом большая часть наночастиц TiC располагается по границам зерен

Рис. 6. Гистограммы распределения по размеру частиц фазы TiC, синтезированных при добавке в шихту порошка алюминия в количестве 5 % (а) и 15 % (б)

Рис. 7. Микроструктура композита Al-10% TiC, синтезированного с использованием галоидной соли вместо части металлического титана
а, б – 10 %; в, г – 20 %; д, е – 30 %

алюминиевой матрицы, образуя скопления, и лишь незначительное количество – в их центре.

Как показано в работах [1, 13], такое распределение является характерным для модифицирующей лигатуры Al-Ti-C, что дает возможность рассматривать полученные образцы не только как композиционный сплав, но и как модифицирующую лигатуру. Проведенный рентгенофазовый анализ подтвердил наличие в сплавах только двух фаз – Al и TiC (рис. 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты показывают, что при проведении процесса СВС для синтеза фазы карбида титана из смеси порошков в расплаве алюминия применение таких простых технологических приемов, как использование хлоридсодержащего флюса MX3 в количестве 0,1 % от массы плавки, крупной фракции (100–240 мкм) порошка титана марки ТПП-7 и добавление порошка алюминия

Рис. 8. Рентгенограмма композита Al-10%TiC, синтезированного с использованием галоидной соли вместо 30 % металлического титана

марки ПА-4 в количестве 5 % в СВС-смесь позволяет на порядок уменьшить размер синтезируемых частиц карбидной фазы TiC с 2–4 до 0,17–0,35 мкм, т. е. достичь уровня ультрадисперсной армирующей фазы в литом композите Al–10%TiC. А замена 30 % металлического титана в СВС-смеси на галоидную титансодержащую соль Na₂TiF₆ дает возможность синтезировать частицы TiC размером менее 100 нм, т. е. достичь уровня нанодисперсной армирующей фазы в этом композите.

Работа выполнена при поддержке

*Министерства образования и науки РФ в рамках
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2013 годы»
(государственный контракт № 14.513.11.0042).*

ЛИТЕРАТУРА

1. Vinod Kumar G. S., Murty B. S., Charabarty M. // J. Alloys and Compounds. 2005. Vol. 396. P. 143–150.

2. Михеев Р. С., Чернышова Т. А. // Загот. пр-ва в машиностр. 2008. № 11. С. 44–53.
3. Напалков В. И., Махов С. В. Легирование и модифицирование алюминия и магния. М.: МИСиС, 2002.
4. Панфилов А. В. // Литейщик России. 2008. № 7. С. 23–28.
5. Амосов А. П. // Литейное пр-во. 1999. № 1. С. 36–37.
6. Peijie Li, Kandalova E. G., Nikitin V. I. et al. // Scripta Mater. 2003. Vol. 49. P. 699–703.
7. Луц А. Р., Макаренко А. Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез алюминиевых сплавов. М.: Машиностроение, 2008.
8. Амосов А. П., Боровинская И. П., Мержанов А. Г., Сычев А. Е. // Изв. вузов. Цв. металлургия. 2006. № 5. С. 9–22.
9. Mazaheri Y., Meritian M., Emadi R., Najarian A. R. // Mater. Sci. Eng. 2013. Vol. A 560. P. 278–287.
10. Амосов А. П., Луц А. Р., Ермошкин А. А. и др. // Взаимодействие науки и литейно-металлургического производства: Матер. 5-го Всерос. науч.-техн. совещ. [Электрон. изд.]. Самара: СамГТУ, 2013.
11. Guoqing X., Quncheng F., Meizhuan Gu, Zhihao J. // Mater. Sci. Eng. 2006. Vol. 425. P. 318–325.
12. Song M. S., Huang B., Zhang M. X., Li J. G. // Int. J. Refr. Met. Hard Mater. 2009. Vol. 27. P. 584–589.
13. Xiangha L., Zhenqing W., Zuogui Z., Xiufang B. // Mater. Sci. Eng. 2002. Vol. A332. P. 70–74.

УДК 669.54.057; 669.53.043

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СВС-МЕТАЛЛУРГИЯ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА НИКЕЛЯ

© 2013 г. **В. Н. Санин, Д. М. Икорников, Д. Е. Андреев, В. И. Юхвид**

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН),
Московская обл., г. Черноголовка

В. Н. Санин – докт. техн. наук, вед. науч. сотр. лаборатории № 5 «Жидкофазные СВС-процессы и литые материалы» ИСМАН (142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, ул. Институтская, 8). Тел.: (496) 524-63-55. E-mail: svn@ism.ac.ru.

Д. М. Икорников – аспирант ИСМАН. Тел.: (496) 524-62-29. E-mail: denis-ikornikov@yandex.ru.

Д. Е. Андреев – канд. техн. наук, науч. сотр. лаборатории № 5 ИСМАН. E-mail: ade@ism.ac.ru.

В. И. Юхвид – докт. техн. наук, зав. той же лабораторией. Тел.: (496) 524-63-96. E-mail: yukh@ism.ac.ru.

Методом центробежной СВС-металлургии получены литые эвтектические сплавы на основе алюминиды никеля эквимольного состава NiAl–Mo (Cr, V, Nb), легированные бором и гафнием. Экспериментально установлено, что наиболее технологичным является интервал перегрузок 150–200 г. Показано, что конвективное движение расплава за фронтом горения под действием гравитации приводит к увеличению скорости горения, полноте химического взаимодействия в волне горения и гомогенизации состава по объему расплава продуктов горения. Установлено, что сплавы имеют композиционную структуру NiAl-зерна с незначительным количеством боридных включений (MoB, V(Cr)B, Mo(Nb)B₂), равномерно распределенных в матрице, состоящей из β/γ-эвтектики. Для всех 4 исследуемых составов плотность не превысила 6,7 г/см³.

Ключевые слова: самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), СВС-металлургия, эвтектические сплавы, алюминиды никеля.