ЛИТЕРАТУРА

1. Sundgren J.-E. // Thin Solid Films. 1985. Vol. 128. P. 128.
2. Veprek S., Reiprich S. // Thin Solid Films. 1995. Vol. 268. P. 64–71.
3. Блинков И. В., Волхонский А. О., Юдин А. Г. // Физика и химия обраб. матер. 2011. № 6. С. 18.
4. Veprek S., Veprek-Heijman M. G. J., Karvankova P., Prochazka J. // Thin Solid Films. 2005. Vol. 476. P. 1–9.
5. Блинков И. В., Волхонский А. О., Лаптев А. И. и др. // Изв. вузов. Порошк. металлургия и функц. покрытия. 2013. № 2. С. 54–59.
6. Ivanov Yu. F., Koval N. N., Krysin O. V. et al. // Surface and Coat. Technol. 2012. Vol. 207. P. 430–434.
7. Li Z. G., Miyake S., Kumagai M. et al. // Surface and Coat. Technol. 2004. Vol. 183. P. 62–68.
8. Akbari A., Riviere J. P., Templier C., Le Bourhis E. // Surface and Coat. Technol. 2006. Vol. 200. P. 6298–6302.
9. Шелехов Е. В., Иванов А. Н., Фомичева Е. И. // Завод. лаб. 1989. № 12. С. 41–45.
10. Шелехов Е. В., Свиридова Т. А. // МиТОМ. 2000. № 8. С. 16–19.
11. Иванов А. Н., Шелехов Е. В., Кузьмина Е. Н. // Завод. лаб. Диагностика материалов. 2004. Т. 70, № 11. С. 29–33.
12. Кислый П. С., Боднарук М. С., Боровикова М. С. и др. // Керметы. Киев: Наук. думка, 1985. С. 272.
13. Коузов П. А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов. Л.: Химия, 1974.
14. Морохов И. Д., Трусов Л. И., Чижик С. П. Ультрадисперсные металлические среды. М.: Атомиздат, 1977.

УДК 621.793

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПИРОЛИТИЧЕСКИХ КАРБИДОХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ

© 2014 г. **В. А. Васин, М. В. Прожега, О. В. Сомов**

ОАО «НПП «Полигон-МТ», Московская обл.

Институт машиноведения им. А. А. Благонравова (ИМАШ) РАН, г. Москва

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)

Статья поступила в редакцию 29.08.13 г., доработана 19.02.14 г., подписана в печать 26.02.14 г.

В. А. Васин – докт. техн. наук, ген. директор ОАО «НПП «Полигон-МТ»

(142322, Московская обл., Чеховский р-н, с. Новый Быт, ул. НАТИ, 13). Тел.: (495) 996-07-33. E-mail: vasin-mt@yandex.ru.

М. В. Прожега – канд. техн. наук, ст. науч. сотр. ИМАШ РАН (101990, г. Москва, М. Харитоньевский пер, 4).

Тел.: (495) 628-87-30. E-mail: info@imash.ru.

О. В. Сомов – канд. техн. наук, докторант кафедры порошкового материаловедения и наноматериалов ПНИПУ

(614990, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29). E-mail: ovsomov@mail.ru.

На модернизированной машине трения СМТ-1 проведены исследования трибологических свойств опытных стальных образцов с пиролитическим карбидохромовым покрытием. Показано, что применение таких покрытий на стали 40Х позволит улучшить фрикционные свойства стальных дисков гидромеханической коробки передачи (ГМКП), а это приведет к увеличению их износостойкости, сокращению времени взаимного буксования, снижению температуры в контакте рабочих поверхностей дисков трения и уменьшению риска их коробления, приводящего к ухудшению работоспособности ГМКП в целом.

Ключевые слова: пиролитическое карбидохромовое покрытие, фрикционная пара, трибологические свойства, коэффициент трения, износостойкость, интенсивность изнашивания.

There were presented results of investigations of tribological properties of trial steel prototype with pyrolytic chromium carbide (CrC) with the use of upgrade friction machine SMT-1. There was demonstrated that application of such coatings on the steel 40X allows improve frictional properties of steel disc's of hydromechanics transmission (HMT), that will be lead to increasing of its abrasion resistance, cutting time of mutual skid, decreasing of temperature in the contact of working surface of friction disc and decreasing of warp of disc's risk, which leads to degradation of HMT operating capacity.

Key words: pyrolytic chromium carbide coating, friction couple, tribological properties, friction factor, abrasion resistance, wear rate.

ВВЕДЕНИЕ

Диски гидромеханической коробки передач (ГМКП) промышленного трактора Т-10 относят к фрикционным устройствам, работающим в условиях повторно-кратковременной нагрузки при температуре в контакте поверхностей трения 250–400 °С, т.е. в режиме, при котором от цикла к циклу накапливается объемная температура. При этом теплоотдача происходит только в промежутках между включениями, а элементы фрикционной пары не успевают остыть до исходной температуры. На поверхностях трения при повышении температуры наблюдаются такие явления, как изменение механических свойств (упрочнение и разупрочнение), коробление, усадка, фазовые превращения, изменения структуры и микрорельефа и т.д. [1]. Условия работы фрикционных устройств могут сильно различаться и трудно поддаются расчету, поэтому требуется экспериментально определять рабочие параметры (интенсивность изнашивания, коэффициент трения, температуру в контакте).

Цель настоящей работы – исследование трибологических свойств пиролитического карбидохромового покрытия (ПКХП) на дисках трения из стали 40Х гидромеханической коробки передач промышленного трактора Т-10. Нанесение ПКХП позволит улучшить фрикционные свойства стальных дисков, что приведет к увеличению их износостойкости, сокращению времени взаимного буксования, снижению температуры в контакте рабочих поверхностей, уменьшению термической деформации и коробления дисков и тем самым повысит эксплуатационные свойства гидромеханической коробки передач в целом [2, 3].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Технология нанесения покрытий

Карбидохромовые покрытия толщиной 50 мкм наносили на стальные образцы в вакууме с помощью химического осаждения из паровой фазы термическим разложением металлоорганических соединений (МОС) хрома (хроморганической жидкости «БАРХОС»). В процессе осаждения металлосодержащее вещество переводится в паро-

образное состояние ($t = 200 \div 260$ °С) и контактирует с подложкой, нагретой до температуры 400–450 °С, необходимой для разложения МОС, с выделением металла и его соединений. Образующиеся при этом газообразные продукты удаляются из зоны реакции и конденсируются в азотной ловушке.

Подготовка образцов

Для проведения сравнительных испытаний на трение и износ подготовили образцы (подвижные) из стали 40Х с нанесенным ПКХП (рис. 1, а). В качестве контробразца (неподвижного) использовали стальной диск с накладкой из порошкового материала на основе меди МК5 (см. рис. 1, б). Для сравнения была выбрана пара трения «сталь 65Г(подв.) – сталь с накладкой МК5 (неподв.)». Данные материалы применяют для изготовления серийных дисков трения гидромеханических коробок передач.

Рис. 1. Эскизы образца (а) и контробразца (б)

Для определения влияния подготовки поверхности стальной заготовки на фрикционные свойства покрытий образцы перед нанесением ПКХП имели разную шероховатость (R_a) рабочих поверхностей, которые были обработаны точением и шлифованием. Измерение параметров шероховатости до процесса напыления показало, что поверхность после точения соответствует $R_a = 1,89$ мкм, а после шлифования – 0,41 мкм. Для измерения температуры в контакте трущейся пары в неподвижный образец была встроена термопара (см. рис. 1, б).

Оборудование и задачи для проведения исследований

Для трибологических испытаний фрикционных материалов использовали модернизированную машину трения СМТ-1 [4], реализующую движение образцов по кинематической схеме «кольцо-кольцо» (рис. 2). Образец 1 из исследуемого материала устанавливали во вращающейся обойме, а контрообразец закрепляли неподвижно. Затем их прижимали друг к другу с заданным усилием с использованием рычага 3. Испытуемые образцы находились в герметичном картере. Регулировку скорости их вращения обеспечивали с помощью двигателя постоянного тока и тиристорного преобразователя.

Испытания образцов на трение и износ проводили в гидравлическом масле для гидромеханических передач марки А (ТУ 0253-015-70351853-2009). При этом регистрировали следующие характеристики: скорость скольжения, коэффициент трения, нагрузку и температуру жидкости. Испытания состояли из двух этапов.

1. Определение зависимости коэффициента трения (f) от скорости скольжения (v) в контакте. Последнюю изменяли ступенчато с шагом $\Delta v = 1$ м/с от начальной ее величины $v_0 = 1$ м/с до максимальной $v_{\max} = 6$ м/с (значения v_0 и $v_{\max}$ выбраны из условий реальной эксплуатации дисков трения ГМКП).

2. Оценка износостойкости сопряжения при постоянных значениях скорости скольжения и нагрузки. Испытания на износ проводили при удельном давлении $p = 2$ МПа и скорости скольжения $v = 2$ м/с. Длительность опытов составляла $\tau = 537$ мин.

Рис. 2. Внешний вид испытательной камеры машины трения СМТ-1

1 – образец, 2 – контрообразец, 3 – рычаг для нагружения

Методика измерения износа и коэффициента трения

Износ (I) образцов рассчитывали путем измерения толщины колец до и после испытаний. Погрешность ее оценки составляла 5 мкм. Расчетные зависимости для определения основных трибологических параметров приведены ниже:

$$f = F/N,$$

где N – усилие прижатия, Н; F – сила трения на среднем диаметре, Н;

$$I = h/S_{\text{тр}},$$

где h – линейный износ, мм; $S_{\text{тр}}$ – путь трения, мм;

$$p = N/S_{\text{к}},$$

где $S_{\text{к}}$ – площадь кольца, мм².

Силу трения определяли на неподвижном контрообразце. Схема измерения представлена на рис. 3.

Неподвижный образец 1 помещали в обойму 3 и фиксировали от вращения с помощью штифта 2. Обойма имела измерительную тензометрическую балку 4, установленную с зазором в упорах 5. Сигналы, поступающие с тензорезисторов, а также других датчиков, регистрировали с помощью оборудования для сбора данных производства

Рис. 3. Схема измерения силы трения

1 – неподвижный образец, 2 – штифт, 3 – обойма, 4 – измерительная тензометрическая балка, 5 – упоры

компании «National Instruments» [5]. Программа для обработки экспериментальных результатов выполнена в графической среде программирования LabVIEW.

При проведении испытаний в жидкости важной характеристикой процесса трения является режим смазывания. В зависимости от его вида (граничный, полужидкостный, гидродинамический) необходимо правильно подбирать нагрузки и условия испытаний. Для этого применяли прибор электроконтактной диагностики. Режим трения оценивали параметром, представляющим собой отношение суммарного времени импульсов контакта за единицу времени к единице времени [4].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты испытаний

Исследование влияния скорости скольжения в контакте. Данные эксперименты проводили при постоянной нагрузке. Результаты измерения коэффициента трения в зависимости от скорости скольжения представлены на рис. 4. Видно, что величина f у всех пар незначительно снижалась с увеличением скорости. Поэтому оценивали средние значения коэффициента трения, которые составили для пары «сталь 65Г–МК5» $f = 0,042$, «сталь 40Х с ПКХП (точение) – МК5» – 0,047 и «сталь 40Х с ПКХП (шлифовка) – МК5» – 0,04. Режим смазывания – граничный.

Рис. 4. Результаты измерения коэффициента трения

Результаты испытаний на износ. В качестве критериев износостойкости выбрали суммарную линейную интенсивность изнашивания сопряжения (I_h , мм/мм). На рис. 5 представлены результаты ее измерений.

Рис. 5. Суммарная интенсивность изнашивания сопряжений

Анализ результатов трибологических исследований

При увеличении скорости скольжения величина f сохраняет достаточно стабильное значение. Испытания на износ показали, что коэффициент трения и температура в картре испытательной обоймы в начальный период также не изменяются. К 112-й минуте испытаний пар трения «сталь 65Г–МК5», «сталь 40Х с ПКХП (точение) – МК5» и «сталь 40Х с ПКХП (шлифовка) – МК5» значения $f = 0,029$, 0,034 и 0,031, а $t = 81$ °С, 81 °С и 78 °С соответственно. К 502-й минуте наблюдалось снижение коэффициента трения и температуры, что объясняется эффектом прирабатываемости образцов в парах трения. Однако отмечено заметное изнашивание образца из стали 65Г. При этом в паре трения «сталь 40Х с ПКХП (точение) –

МК5» наблюдался незначительный износ образцов, а в случае пары «сталь 40Х с ПКХП (шлифование) – МК5» был зафиксирован износ меди.

ВЫВОДЫ

1. Проведенный анализ результатов трибологических исследований на определение коэффициента трения и величины износа в опытных парах трения показал, что применение пиролитического карбидохромового покрытия приведет к увеличению износостойкости сопряжения.

2. В качестве материала для фрикционного диска предпочтительно использование стали 40Х с предварительной подготовкой рабочей поверхности путем «тонкого» точения, обеспечивающей значение шероховатости $R_a = 1,8 \div 2,0$ мкм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. В 2 кн. Кн. 2 / Под ред. И. В. Крагельского, В. В. Алисина. М.: Машиностроение, 1979.
2. Годжаев З. А., Зайцев С. Д., Сомов О. В., Шабалинская Л. А. // Тр. Междунар. науч.-техн. конф. «Динамика, надежность и долговечность механических и биохимических систем и элементов конструкций» (г. Севастополь, 6–10 сент. 2010 г.). Вестн. ЦНТУ. Вып. 110. С. 191–192.
3. Пат. 97731 (РФ). Композиционное покрытие для защиты стали от износа / В. А. Васин, Б. Л. Крит, О. В. Сомов. 2010.
4. Смирнов Н. И., Прожега М. В., Смирнов Н. Н. // Физика, химия и механика трибосистем: Межвуз. сб. науч. тр. 2006. Вып. 5. С. 56–59 (По матер. междунар. науч.-практ. сем. «Техника и технологии трибологических исследований», г. Иваново, 4–6 окт. 2006 г.).
5. Прожега М. В. // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2011. № 6. С. 17–22.

УДК 621.357 : 666.233

ВЛИЯНИЕ НАНОАЛМАЗОВ НА МИКРОСТРУКТУРУ НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ

© 2014 г. Л. Е. Тырышкина, Г. А. Чиганова, А. К. Абкарян

Сибирский федеральный университет (СФУ), г. Красноярск

Отдел молекулярной электроники Красноярского научного центра (КНЦ) СО РАН

Статья поступила в редакцию 27.05.13 г., доработана 17.06.13 г., подписана в печать 21.06.13 г.

Л. Е. Тырышкина – ассистент кафедры нанофазных материалов и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники (ИИФирЭ) СФУ (660074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 28), инженер отдела молекулярной электроники КНЦ СО РАН (660036, г. Красноярск, Академгородок, 50). E-mail: l-tyrshkina@mail.ru.

Г. А. Чиганова – докт. техн. наук, профессор той же кафедры ИИФирЭ СФУ, ст. науч. сотр. того же отдела КНЦ СО РАН. E-mail: chiganov@akadem.ru.

А. К. Абкарян – канд. техн. наук, доцент кафедры машиностроения Политехнического института СФУ (660074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 26). E-mail: abkaryan_artur@mail.ru.

С использованием методов рентгеноструктурного анализа и атомно-силовой микроскопии исследованы композиционные гальванические покрытия с никелевой матрицей и наноалмазами детонационного синтеза. Показано, что введение алмазных наночастиц в электролит никелирования приводит к уменьшению зерен и размеров областей когерентного рассеяния, росту микронапряжений и увеличению параметра кристаллической решетки никелевых покрытий. Установлено, что предварительное модифицирование поверхности наноалмазов соединениями никеля способствует изменению данных характеристик никелевых покрытий.

Ключевые слова: никелевые гальванические покрытия, композиционные покрытия, наноалмазы, модифицирование поверхности, микроструктура покрытий.

There was investigated compositional electrolytic coating with nickel matrix and nanodiamond of detonation synthesis with the use of X-ray structural analysis and atomic force microscopy. There was demonstrated that introduction of diamond nanoparticles and electrolyte of nickel plating leads to decreasing of grains size and dimensions of coherent scattering regions, the growth of microstrain and increasing of parameter of crystal lattice of nickel coatings. There was determined that preliminary upgrading of nanodiamond surface by nickel compounds promotes to alteration of data of nickel coatings' characteristics.

Key words: nickel electrolytic coatings, compositional coatings, nanodiamond, upgrading of surface, microstructure of coatings.